

Scheda Tecnica - Technical Data Sheet



Articolo RACHEL JS 750

CRISTAL trasparente Copritutto	VERDE opaco Simil RAL 6026
ARANCIONE Simil RAL 2004	AVORIO opaco Simil RAL 1015
BIANCO opaco Simil RAL 9016	BLU opaco Simil RAL 5010
GIALLO Simil RAL 1021	GRIGIO CHIARO opaco Simil RAL 7035
GRIGIO SCURO opaco Simil RAL 7038	ROSSO Simil RAL 3002

Specifiche Tecniche / Technical Specifications	Norme Standards	Unità	Valori*
Tessuto di supporto / Type of base fabric	DIN ISO2076	Poliestere Alta Tenacità High Tenacity Polyester	
Titolo del filo / Filament size	DIN EN ISO2060	Dtex	1100
Fili ordito-trama / Yarn construction warp-weft	DIN EN 1049-2	N°/cm.	7x8 Weft Inserted
Peso totale / Total weight	DIN EN ISO 2286-2	g/m ²	750
Spessore finale / Fabric Thickness	DIN EN ISO 2286-3	mm.	0.60
Resistenza alla trazione - Ordito / Tensile strenght - Warp	DIN EN ISO 1421	N / 5cm.	2600
Resistenza alla trazione - Trama / Tensile strenght - Weft	DIN EN ISO 1421	N / 5cm.	2800
Resistenza alla lacerazione - Ordito / Tear strenght - Warp	DIN 53 363	N	450
Resistenza alla lacerazione - Trama / Tear strenght - Weft	DIN 53 363	N	450
Resistenza al freddo / Cold resistance	DIN EN 1876-1	°C	- 30
Resistenza al caldo / Heat resistance	DIN EN 1876-1	°C	+ 70
Resistenza alla fiamma / Flame retardancy	**	---	SI
Solidità alla luce / Lightfastness	ISO 105 B02	Valore	6
Resistenza ai piegamenti / Bending resistance	DIN 53359-A	N°	100.000
Impermeabilità / Water resistance	EN-ISO811	Impermeabile Water proof	
Adesione alla saldatura / Seam strenght	ISO 2411	N / 2 cm.	36

Colori teli pvc disponibili

* La Coprikompatt s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento delle caratteristiche tecniche del prodotto anche senza preavviso. I valori per i quali non è specificata alcuna tolleranza sono da intendersi con tolleranza variabile in ± 5%.
Tutti i dati forniti corrispondono a quelli attualmente da noi conosciuti e non sono da ritenersi legalmente vincolanti, dalla presente tabella va escluso il Cristal Trasparente COPRITUTTO.

** Contattateci per i certificati di reazione al fuoco.